



ALFAGLOS 2K PU FILLER



Deskripsi ▼

Alfaglos® 2K PU Filler adalah cat dasar polyurethane fleksibel, anti karat dan adhesi yang sempurna terhadap berbagai macam substrat.

Keunggulan ▼

- Daya lekat yang sempurna terhadap berbagai substrat
- Mudah untuk diaplikasikan dengan hasil yang rata dan halus
- Anti karat
- Mudah diampas
- Cepat kering

Substrat ▼

- Besi/baja
- Polyester Putty
- Panel baru
- Aluminium
- Kayu
- Permukaan yang sudah dicat sebelumnya

Dapat di Cat Ulang Dengan ▼

- Acrylic basecoat
- Polyurethane top coat
- NC top coat

Persiapan Permukaan Substrat ▼

- **Logam :**
 - Ampas permukaan dengan kertas amplas No.150
 - Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan kontaminan.
- **Cat Lama :**
 - Ampas permukaan dengan kertas amplas No.150
 - Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan kontaminan.
- **Primer 2 Komponen**
 - Ampas permukaan dengan kertas amplas No.180
 - Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan kontaminan.

Persiapan Aplikasi ▼

| | |
|-----------------------------|--|
| ● Perbandingan | Base : Hardener : Thinner = 4 : 1 : 3-4 by volume |
| ● Tipe Hardener | Hardener Alfaglos 2K PU Filler |
| ● Thinner/Pengencer | PU -Thinner |
| ● Viscositas spray/aplikasi | 10-12 detik NK-2 |
| ● Peralatan | Spray Gun, Pengaduk |
| ● Aplikasi | Spray Nozzle : 1 – 1.5 mm |
| ● Pot Life | 5 -6 Jam |
| ● Waktu kering pada 25°C | Kering Sentuh : ± 5 menit Kering Tekan : ± 15 menit Siap Amplas : ± 45 Menit |

Kemasan ▼

| | |
|-----------|--------|
| PU Filler | Kaleng |
| Hardener | Kaleng |

Warna ▼

| | |
|-----------|-----------------------|
| PU Filler | Grey, White dan Black |
| Hardener | Clear |

Penyimpanan ▼

Simpan produk pada kondisi ruangan dengan kelembaban 50-70 % dan pada suhu 20-30 °C.

Umur penyimpanan pada 25°C : 12 Bulan dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan masih tertutup rapat.

Catatan ▼

- Jangan gunakan PU Filler di atas permukaan yang belum diampelas.
- Produk harus berada pada suhu ruangan sebelum digunakan.