



## ALFAGLOS MOBIL® POLYESTER PUTTY



### Deskripsi ▼

Alfaglos Mobil® Polyester Putty adalah dempul polyester 2 komponen yang digunakan khusus untuk menutup lubang dan memperbaiki permukaan yang tidak rata dengan daya lekat yang sangat bagus terhadap berbagai macam substrat antara lain logam baja, aluminium, baja galvanis, fiber glass dan permukaan yang telah dicat sebelumnya. Alfaglos Mobil® Polyester Putty mempunyai kelebihan dalam hal aplikasi seperti fleksibel, tidak lengket, mudah diampas dan mudah untuk diaplikasikan.

### Keunggulan ▼

- Daya lekat yang sempurna terhadap logam baja dan berbagai macam substrat lainnya.
- Mudah dan cepat untuk menambal/meratakan bagian-bagian yang diperlukan.
- Hasil aplikasi yang rata tanpa pori-pori.
- Campuran 2 komponen yang homogen.
- Sangat Fleksibel

### Substrat ▼

- Besi/baja
- Fiberglass
- OEM finishes
- Cat dasar 2 komponen
- Baja galvanis
- Aluminium
- Permukaan yang sudah dicat sebelumnya

### Dapat di Cat Ulang Dengan ▼

- Alfaglos® Epoxy Filler
- Alfaglos® Polyurethane Filler

### Persiapan Permukaan Substrat ▼

- **Logam :**
  - Ampas permukaan dengan kertas amplas No.3.
  - Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan kontaminan.
- **Cat Lama :**
  - Ampas permukaan dengan kertas amplas No.150
  - Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan kontaminan.
- **Primer 2 Komponen**
  - Ampas permukaan dengan kertas amplas No.180
  - Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan kontaminan.

**Persiapan Aplikasi** ▼

● Perbandingan	Base : Hardener = 100 : 1 – 2 dalam berat
● Tipe Hardener	CHPO
● Peralatan	Papan pencampur dan kape
● Aplikasi	- Campurkan polyester putty dengan hardener sesuai anjuran dosis. - Aplikasikan di atas substrat segera setelah polyester putty bercampur dengan hardener.
● Pot Life	± 5 menit
● Waktu kering pada 25°C	Kering Sentuh : ± 20 menit Siap amplas : 20 - 30 menit

**Kemasan** ▼

Dempul	Kaleng
Hardener	Tube Plastik

**Warna** ▼

Dempul	Hijau
Hardener	Kuning

**Penyimpanan** ▼

Simpan produk pada kondisi ruangan dengan kelembaban 50-70 % dan pada suhu 20-30 °C.

Umur penyimpanan pada 25°C : 12 Bulan dari tanggal produksi dengan kondisi kemasan masih tertutup rapat.

**Catatan** ▼

- Jangan gunakan Polyester Putty diatas permukaan yang belum diampas.
- Gunakan hardener sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan untuk mendapatkan hasil aplikasi yang optimal.
- Jangan aplikasikan top coat langsung diatas polyester putty untuk mencegah penyerapan.
- Simpan pada suhu ruangan sebelum digunakan.